

## DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

1. Code d'identification unique du type de produit  
 Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit  
**Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$**
2. Destination d'usage  
**Pour sols et murs interieur et exterieur**
3. Nom ou la marque et adresse du producteur  
**FLORIM CERAMICHE S.p.A.,  
 Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)  
**Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**  
 Tâches effectuées  
 Système AVCP  
 Les documents émis et la date d'émission

6. Performance

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Libération de substances dangereuses, pour:		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Force de rupture	> 1300 N	
Glissement	Voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'arrachement, pour:		
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité pour:		
- utilisation interne:	Résistant	
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant	

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié à l'étape 3. Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....  
 Nom et fonction

Fiorano Modenese, 25/06/2013

.....  
 Place et date d'émission

.....  
 Signature

**Allegato alla Dichiarazione di Prestazione**  
**Attachment to Declaration of Performance**  
**Annexe à la déclaration de performance**  
**Anhang der Leistungserklärung**  
**Anexo a la Declaración de Performance**  
**Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych**  
**A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata**  
**Bijlage bij de prestatieverklaring**  
**Navezanost na izjave o lastnostih**  
**Aneks Izjave o svojstvima**  
**No. FLORIM 001**

**Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)**  
**Table - Slipperiness (where required by regulation)**  
**Table - Glissement (si requis par la loi)**  
**Tabelle - Rutsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)**  
**Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)**  
**Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)**  
**Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)**  
**Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)**  
**Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)**  
**Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)**  
**Rev. 13 del/of/de/vom/de/a 23.12.2019**

**Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka**

## CASA DOLCE CASA

Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENT/ST 16165:2012 Annex B $\alpha_{SHOD}$	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
ARTWORK glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ARTWORK matte	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
ARTWORK R+PTV	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
COLLECTION 01	$\alpha$ da 11° a 19°	N.P.D.	R10	Classe 1
FLAGSTONE 2.0 glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 matte	$\alpha$ da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
FLAGSTONE 2.0 strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ICON OUTDOOR	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
MOTION	$\alpha$ da 6° a 10°	N.P.D.	R9	N.P.D.
MOTION strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 3
NEUTRA 6.0 tinte unite	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NEUTRA 6.0 tinte unite grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
ONYX & MORE GLOSSY	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONYX & MORE SATIN	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONYX & MORE STRUTTURATO	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	Classe 1
PIETRE 3 naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRE 3 strutturato 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
PIETRE/2 naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 matte (stone burl white-)	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 smooth	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
STONES & More 2.0 glossy	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
STONES & MORE 2.0 matte (Stone Marfil-Ston	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD grip	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD grip 20 mm	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
STUDIOS OF CASAMOOD matte	$\alpha$ da 11° a 19°	N.P.D.	R10	N.P.D.
URBAN STYLE	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
URBAN STYLE STRUTTURATO	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.




URBAN STYLE STRUTTURATO 20 MM	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	N.P.D.
WOODEN TILE WALNUT naturale	$\alpha$ da 6° a 10°	>0,4	R9	Classe 1
WOODEN TILE naturale	$\alpha$ da 11° a 19°	>0,4	R10	N.P.D.
WOODEN TILE strutturato	$\alpha$ da 20° a 27°	>0,4	R11	Classe 2



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico  
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY  
T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 840322  
[www.florim.com](http://www.florim.com)

# MARQUAGE CE

Grès cèrame fin  
Grès cèrame émaillé  
Grès cèrame colore dans la masse

	
<b>FLORIM CERAMICHE S.p.A., Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia</b>	
05 FLORIM 001	
<b>EN 14411:2012</b> Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
<b>Réaction au feu</b>	A1 <sub>FL</sub> /A1
<b>Libération de substances dangereuses, pour:</b>	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
<b>Force de rupture</b>	> 1300 N
<b>Glissement</b>	Voir les tableau en annexe
<b>Tactilité</b>	NPD
<b>Résistance à l'arrachement, pour:</b>	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Résistant
<b>Durabilité pour:</b>	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant