





















## 7,00 mm / GLAS

Standardwert	Prüfmethode	Referenzwert	Wertangabe
 Aufgenommene Wassermenge in Prozenten	ISO-10545-3	-	< 0,5%
 Tiefenabriebfestigkeit glasierter Fliesen	ISO-10545-7	-	4
 Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO-10545-8	-	< 7.5
 Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen	ISO-10545-13	-	UHA - GHA
 Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen	ISO-10545-13	-	ULA - GLA
 Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO-10545-13	-	UA - GA
 Fleckenabweisend	ISO-10545-14	-	Cl. 5
 Rutschfestigkeit barfuß	DIN-51097	-	Cl. C
 Tiefenabriebfestigkeit unglasierter Fliesen	ISO-10545-6	-	< 300 mm <sup>3</sup>

### Anmerkungen:

Die Ergebnisse der Rutschfestigkeit-Tests beziehen sich ausschließlich auf das Mosaik.

## 4,50 mm / GLAS

	Standardwert	Prüfmethode	Referenzwert	Wertangabe
	Aufgenommene Wassermenge in Prozenten	ISO-10545-3	-	< 0,5%
	Tiefenabriebfestigkeit glasierter Fliesen	ISO-10545-7	-	4
	Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO-10545-8	-	< 7.5
	Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
	Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen	ISO-10545-13	-	UHA - GHA
	Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen	ISO-10545-13	-	ULA - GLA
	Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO-10545-13	-	UA - GA
	Fleckenabweisend	ISO-10545-14	-	Cl. 5
	Rutschfestigkeit barfuß	DIN-51097	-	Cl. C
	Tiefenabriebfestigkeit unglasierter Fliesen	ISO-10545-6	-	< 300 mm <sup>3</sup>

### Anmerkungen:

Die Ergebnisse der Rutschfestigkeit-Tests beziehen sich ausschließlich auf das Mosaik.