





















7,00 mm / VETRO

Norma di riferimento -	Metodo di prova	Valore di riferimento norma	Valore dichiarato
 Massa d'acqua assorbita, in percento	ISO-10545-3	-	< 0,5%
 Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate	ISO-10545-7	-	4
 Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO-10545-8	-	< 7.5
 Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali	ISO-10545-13	-	UHA - GHA
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali	ISO-10545-13	-	ULA - GLA
 Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina	ISO-10545-13	-	UA - GA
 Resistenza alle macchie	ISO-10545-14	-	Cl. 5
 Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	DIN-51097	-	Cl. C
 Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate	ISO-10545-6	-	< 300 mm ³

Note:

I risultati dei test relativi alla scivolosità si riferiscono esclusivamente al mosaico.

4,50 mm / VETRO

Norma di riferimento -	Metodo di prova	Valore di riferimento norma	Valore dichiarato
 Massa d'acqua assorbita, in percento	ISO-10545-3	-	< 0,5%
 Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate	ISO-10545-7	-	4
 Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO-10545-8	-	< 7.5
 Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali	ISO-10545-13	-	UHA - GHA
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali	ISO-10545-13	-	ULA - GLA
 Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina	ISO-10545-13	-	UA - GA
 Resistenza alle macchie	ISO-10545-14	-	Cl. 5
 Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	DIN-51097	-	Cl. C
 Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate	ISO-10545-6	-	< 300 mm ³

Note:

I risultati dei test relativi alla scivolosità si riferiscono esclusivamente al mosaico.