


















10,00 mm / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | стандарт Е.Н. 14411 . Приложение G. Группа В1а. UGL | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
|  | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
|  | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
|  | Качество поверхности | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,35% |
|  | Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Разрушающее усилие, Н (толщ. >= 7,5 мм) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 3200 N |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 50 N/mm2 |
|  | Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 |
|  | Стойкость к тепловым перепадам | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | - | Cl. 3 |
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |

| | | | | |
|---|--|----------------|---|--|
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |
|  | Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |
|  | Динамический коэффициент трения (раздел 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |
|  | Морозостойкость | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к скольжению при хождении в обуви | DIN-51130:2010 | - | R11 GRIP |

Примечания:




Приведенные в таблице данные не распространяются на цвета от 09 до 14.












Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364

FLORIM

Casa dolce casa - Casamood / Neutra 6.0

6,00 mm / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | стандарт Е.Н. 14411 . Приложение G. Группа VIa. UGL | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
|  | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
|  | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
|  | Качество поверхности | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ± 0,2% |
|  | Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|
|  | Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм) | ISO-10545-4 | ≥700 Newton | average value 1350 N * |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 * |
|  | Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 |
|  | Стойкость к тепловым перепадам | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | - | Cl. 3 |
|  | Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHB |
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULB |
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB mínimo | UA |
|  | Динамический коэффициент трения (раздел 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |
|  | Морозостойкость | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Выделение опасных веществ | DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004 | Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro / Declared value for gl surfaces used on worktops / valeur déclarée Pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / angegebener wert für Gl oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / valor declarado Para acabados gl utilizados para superficies de trabajo / заявленное Значение для глазурованных поверхностей, с использованием на рабочих столах | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ |















Примечания:

Приведенные в таблице данные не распространяются на цвета от 09 до 14.

* Испытание было проведено размере 80x80 см

Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364

6,00 mm / ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | стандарт Е.Н. 14411 . Приложение G. Группа Вla. GL | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
|  | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
|  | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
|  | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ± 0,2% |
|  | Качество поверхности | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 1350 N* |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52N/mm2* |
|  | Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | Cl. 3-4 |
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLB-GLC |
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB mínimo | GA |
|  | Морозостойкость | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к истиранию глазурованной плитки | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | N.A. |



Стойкость к образованию кракелюр на глазурированной плитке

ISO-10545-11

Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida

RESISTE / RESISTANT /
RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE /
УСТОЙЧИВ

Примечания:







* Испытание было проведено в размере 80x80 см (6 мм)

Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 P.I.C.F. 01265320364

FLORIM

Casa dolce casa - Casamood / Neutra 6.0

4,50 mm / СТЕКЛО

| стандарт | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|--|-----------------|------------|-------------------|
|  Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | - | < 0,5% |
|  Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | - | Cl. 5 |
|  Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | - | GA |
|  Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | - | GLA |
|  Сопротивление скольжению материала при хождении босиком | DIN-51097 | - | Cl. A+B |
|  Коэффициент линейного теплового расширения | ISO-10545-8 | - | < 7,5 |

Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 P.I.C.F. 01265320364