





















7,00 mm / СТЕКЛО

стандарт	метод испытания	требование	Результаты тестов
 Масса поглощаемой воды, процент	ISO-10545-3	-	< 0,5%
 Стойкость к истиранию глазурованной плитки	ISO-10545-7	-	4
 Коэффициент линейного теплового расширения	ISO-10545-8	-	< 7.5
 Стойкость к образованию кракелюр на глазурованной плитке	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	ISO-10545-13	-	UHA - GHA
 Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	ISO-10545-13	-	ULA - GLA
 Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	ISO-10545-13	-	UA - GA
 Стойкость к образованию пятен	ISO-10545-14	-	Cl. 5
 Сопротивление скольжению материала при хождении босиком	DIN-51097	-	Cl. C
 Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO-10545-6	-	< 300 mm ³

Примечания:

Результаты тестов нескользкости распространяются лишь только на мозаику.

4,50 mm / СТЕКЛО

стандарт	метод испытания	требование	Результаты тестов
 Масса поглощаемой воды, процент	ISO-10545-3	-	< 0,5%
 Стойкость к истиранию глазурованной плитки	ISO-10545-7	-	4
 Коэффициент линейного теплового расширения	ISO-10545-8	-	< 7.5
 Стойкость к образованию кракелюр на глазурованной плитке	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	ISO-10545-13	-	UHA - GHA
 Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	ISO-10545-13	-	ULA - GLA
 Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	ISO-10545-13	-	UA - GA
 Стойкость к образованию пятен	ISO-10545-14	-	Cl. 5
 Сопротивление скольжению материала при хождении босиком	DIN-51097	-	Cl. C
 Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO-10545-6	-	< 300 mm ³

Примечания:

Результаты тестов несколькокности распространяются лишь только на мозаику.