














10,00 mm / FEINSTEINZEUG

| | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe Bla. UGL | Prüfmethode | Referenzwert | Wertangabe |
|---|---|--------------|---|---|
|  | Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
|  | Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Zulässige Höchstabweichung der Kantengeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
|  | Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
|  | Ebenflächigkeit (Krümmung der Mitte / Krümmung der Kante / Verwindung) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ± 0,35% |
|  | Oberflächenqualität | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Aufgenommene Wassermenge in Prozenten | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Bruchlast in N (Dicke >= 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 3200 N |
|  | Biegefestigkeit in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 50 N/mm2 |
|  | Abriebfestigkeit unglasierter Fliesen | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 mm3 |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Frostbeständigkeit | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Fleckenabweisend | ISO-10545-14 | - | Cl. 3 (Aura, Sostanza); Cl. 4 |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULB (Aura); ULA |
| | Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHB (Aura); UHA |
| | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |
| | Rutschfestigkeit mit Schuhwerk | DIN-51130:2010 | - | R9 (Essenza); R10 (Rilievo, Traccia, Struttura, Forma) |
| | Rutschfestigkeit barfuß | DIN-51097 | - | Cl. A+B (Rilievo, Forma); Cl. A+B+C (Struttura, Traccia) |
| | Dynamischer Reibungskoeffizient (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | > 0,42 wet |

Anmerkungen:

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Die Daten beziehen sich nicht auf die Produkte in der Stärke von 20 mm.










Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364

FLORIM

Cedit / Matrice

6,00 mm / FEINSTEINZEUG

| | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe Bla. UGL | Prüfmethode | Referenzwert | Wertangabe |
|--|---|-------------|---|---|
| | Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
| | Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
| | Zulässige Höchstabweichung der Kantengeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
| | Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
| | Ebenflächigkeit (Krümmung der Mitte / Krümmung der Kante / Verwindung) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ± 0,2% |
| | Oberflächenqualität | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--|
|  | Aufgenommene Wassermenge in Prozenten | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥700 Newton | average value 1350 N |
|  | Biegefestigkeit in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 |
|  | Abriebfestigkeit unglasierter Fliesen | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 mm3 |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Frostbeständigkeit | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Fleckenabweisend | ISO-10545-14 | - | Cl. 4-5 |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |
|  | Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |
|  | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |

Anmerkungen:

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. Die Daten beziehen sich nicht auf die Produkte in der Stärke von 20 mm.