
















## 6,00 mm / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

|   | стандарт Е.Н. 14411-ISO 13006 . Приложение G. Группа Bla. UGL  | метод испытания | требование  | Результаты тестов   |
|---|--|-----------------|---|---|
|    | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров          | ISO-10545-2     | ±0,6% (±2 mm)   | ± 0,15%   |
|    | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров                   | ISO-10545-2     | ±5% (±0,5 mm)   | ± 5%  |
|    | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2     | ±0,5% (±1,5 mm)   | ± 0,1%  |
|    | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2     | ±0,5% (±2 mm)   | ± 0,2%  |
|    | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося)   | ISO-10545-2     | ±0,5% (±2mm)  | ± 0,2%  |
|   | Качество поверхности   | ISO-10545-2     | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Масса поглощаемой воды, процент  | ISO-10545-3     | E≤0,5%  | average value 0,08%   |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм2  | ISO-10545-4     | >35 N/mm2   | average value 52 N/mm2  |
|  | Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки   | ISO-10545-6     | <175 mm3  | average value 140 mm3   |
|  | Стойкость к тепловым перепадам   | ISO-10545-9     | -   | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ          |
|  | Морозостойкость  | ISO-10545-12    | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida  | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ          |
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам  | ISO-10545-13    | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante   | ULA/ULB   |
|  | Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам   | ISO-10545-13    | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante   | UHA/UHB   |

|   |   |              |   |            |
|---|---|--------------|---|------------|
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA         |
|  | Динамический коэффициент трения (раздел 9.6 ANSI A 137.1 2012)    | DCOF         | >0,42 wet   | > 0,42 wet |

**Примечания:**

Для получения наилучшего результата укладки Florim рекомендует соблюдать шов шириной 2 мм при укладке одного формата и 3 мм при использовании нескольких форматов.

Данные этой таблицы не распространяются на декоры.

\* Испытание было проведено размере 80x80 см (6 мм)