














10,00 mm / GLASIERTE FEINSTEINZEUG

| | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe Bla. GL | Prüfmethode | Referenzwert | Wertangabe |
|---|---|--------------|---|---|
|  | Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ±0,15% |
|  | Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ±5% |
|  | Zulässige Höchstabweichung der Kantengeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ±0,1% |
|  | Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ±0,2% |
|  | Ebenflächigkeit (Krümmung der Mitte / Krümmung der Kante / Verwindung) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,35% |
|  | Oberflächenqualität | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBVET |
|  | Aufgenommene Wassermenge in Prozenten | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Bruchlast in N (Dicke >= 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 3200 N |
|  | Biegefestigkeit in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 50 N/mm2 |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen | ISO-10545-11 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Fleckenabweisend | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | 4 GLÄNZEND |
|  | Fleckenabweisend | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | 4-5 MATT |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--|
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLB GLÄNZEND |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLA-GLB MATT |
|  | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB minimo | GA |
|  | Frostbeständigkeit | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | AMBER SYMPHONY: CI. 4 MATTE - CI. 4 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | FAIRY WHITE: CI. 5 MATTE - CI.5 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | MAGIC WHITE: CI. 5 MATTE - CI.5 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GRAY LACE: CI. 3 MATTE - CI.2 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | OYSTER SHADE: CI. 4 MATTE - CI.4 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | SILVER LIGHT: CI. 4 MATTE - CI.5 SHINY |
|  | Dynamischer Reibungskoeffizient (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | > 0,42 wet MATT |

Anmerkungen:


Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.
















Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364









FLORIM

Cerim / Exalt

6,00 mm / GLASIERTE FEINSTEINZEUG

| | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe Bla. GL | Prüfmethode | Referenzwert | Wertangabe |
|---|--|-------------|---------------|------------|
|  | Länge und Breite: zulässige Abweichung des Durchschnittmaßes jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ±0,15% |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|---|
|  | Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellmaß in Prozenten | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ±5% |
|  | Zulässige Höchstabweichung der Kantengeradheit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ±0,1% |
|  | Höchstabweichung der Rechtwinkligkeit im Verhältnis zu den entsprechenden Herstellmaßen in Prozenten | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ±0,2% |
|  | Ebenföchigkeit (Krümmung der Mitte / Krümmung der Kante / Verwindung) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,2% |
|  | Oberflächenqualität | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Aufgenommene Wassermenge in Prozenten | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Bruchlast in N (Dicke < 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥700 Newton | average value 1350 N * |
|  | Biegefestigkeit in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 * |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen | ISO-10545-11 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Fleckenabweisend | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | 4-5 MATT |
|  | Fleckenabweisend | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | 4 GLÄNZEND |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLA MATT |
|  | Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLB GLÄNZEND |
|  | Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB minimo | GA |

| | | | | |
|--|---|--------------|---|--|
|  | Frostbeständigkeit | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | AMBER SYMPHONY: CI.4 MATTE - CI. 4 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | FAIRY WHITE: CI. 5 MATTE - CI. 5 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GRAY LACE: CI.3 MATTE - CI. 2 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | MAGIC WHITE: CI. 4 MATTE - CI. 5 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | OYSTER SHADE: CI. 4 MATTE - CI. 4 SHINY |
|  | Abriebfestigkeit glasierter Fliesen | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | SILVER LIGHT: CI. 4 MATTE - CI. 4 SHINY |
|  | Dynamischer Reibungskoeffizient (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | > 0,42 wet MATT |

Anmerkungen:

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.


* Test auf dem Format 80x80cm durchgeführt

Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364

FLORIM

Cerim / Exalt

10,50 mm / GLASIERTE FEINSTEINZEUG

| | Standardwert E.N. 14411 . Anhang G. Gruppe BIa. GL | Prüfmethode | Referenzwert | Wertangabe |
|---|---|-------------|--------------|-----------------|
|  | Dynamischer Reibungskoeffizient (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | > 0,42 wet MATT |

Anmerkungen:

Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen.

Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364