














6,00 mm / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | стандарт Е.Н. 14411 . Приложение G. Группа Bla. GL | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
|  | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
|  | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
|  | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ± 0,2% |
|  | Качество поверхности | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 мм) | ISO-10545-4 | ≥700 Newton | average value 1350 N * |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 * |
|  | Стойкость к истиранию глазурованной плитки | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | Cl. 4 |
|  | Стойкость к тепловым перепадам | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к образованию кракелю на глазурованной плитке | ISO-10545-11 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | Cl. 4 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---|---|
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLA |
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB minimo | GA |
|  | Динамический коэффициент трения (раздел 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | > 0,42 wet |
|  | Морозостойкость | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Выделение опасных веществ | DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004 | Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro / Declared value for gl surfaces used on worktops / valeur déclarée Pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / angegebener wert für Gl oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / valor declarado Para acabados gl utilizados para superficies de trabajo / заявленное значение для глазурованных поверхностей, с использованием на рабочих столах | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ |

Примечания:

* Испытание было проведено размере 80x80 см (6 мм)