





















20,00 mm / GRÈS CÉRAME FIN

| | Référence norme E.N. 14411 . Appendice G. Groupe Bla. UGL | Méthode d'essai | Valeur de référence | Valeur déclarée |
|---|---|-----------------|---|--|
|  | Longueur et largeur: marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. de fabrication | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ± 0,15% |
|  | Marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Marge de tolérance de rectitude, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ± 0,1% |
|  | Marge de tolérance d'angularité, en pourcentage, par rapport aux dimensions de fabrication | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ± 0,2% |
|  | Qualité de la surface | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBECTBYET |
|  | Planéité (déformation du centre / déformation du bord / gauchissement) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ± 0,35% |
|  | Masse d'eau absorbée, en pourcentage | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Résistance à la flexion en N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 |
|  | Force de rupture en N (ép. >= 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 14000 N |
|  | Résistance aux écarts thermiques | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Résistance au gel | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Résistance aux taches | ISO-10545-14 | - | 3-4 |
|  | Résistance à de hautes concentrations d'acides et bases | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|-------------------|
|  | Résistance à de basses concentrations d'acides et bases | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |
|  | Résistance aux prod. Chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |
|  | Résistance à la glissance pieds chaussés | DIN-51130:2010 | - | R12 |
|  | Résistance à la glissance pieds nus | DIN-51097 | - | Cl. C |
|  | Coéfficient de friction statique | ASTM-C1028 | >0,60 dry and wet | > 0,6 dry and wet |
|  | Coéfficient de friction dynamique (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |
|  | Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés | ISO-10545-6 | <175 mm3 | average value 140 |