














10,00 mm / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | стандарт E.N. 14411-ISO 13006 . Приложение G. Группа Bla. UGL | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | Squadro ISO 13006 - $\pm 0,3\%$ (± 1 mm) | $\pm 0,15\%$ |
|  | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | $\pm 5\%$ ($\pm 0,5$ mm) | $\pm 5\%$ |
|  | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | Squadro ISO 13006 - $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm) | $\pm 0,1\%$ |
|  | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | Squadro ISO 13006 - $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm) | $\pm 0,2\%$ |
|  | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося) | ISO-10545-2 | Squadro ISO 13006 - $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm) | $\pm 0,35\%$ |
|  | Качество поверхности | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | E $\leq 0,5\%$ | average value 0,08% |
|  | Стойкость к глубокому истиранию неглазуванной плитки | ISO-10545-6 | <175 mm ³ | average value 140 mm ³ |
|  | Стойкость к тепловым перепадам | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Морозостойкость | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |

| | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------------------------|
|  | Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | - | 4 |
|  | Стойкость к скольжению при хождении в обуви | DIN-51130:2010 | - | R9 SOFT |
|  | Стойкость к скольжению при хождении в обуви | DIN-51130:2010 | - | R11 НАТУРАЛЬНАЯ |
|  | Сопротивление скольжению материала при хождении босиком | DIN-51097 | - | Cl. A+B+C НАТУРАЛЬНАЯ |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 50 N/mm2 |
|  | Разрушающее усилие, Н (толщ. >= 7,5 мм) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 3200 N |
|  | Динамический коэффициент трения (раздел 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |

Примечания:




Для получения наилучшего результата укладки Flörim рекомендует соблюдать шов шириной 2 мм при укладке одного формата и 3 мм при использовании нескольких форматов.















Copyright © 2013 Flörim S.p.A. SB a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364

FLÖRIM

Floor Gres / Walks/1.0

20,00 mm / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | стандарт Е.Н. 14411-ISO 13006 . Приложение G. Группа Вla. UGL | метод испытания | требование | Результаты тестов |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
|  | Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | Squadrate ISO 13006 - ±0,3% (±1 mm) | ± 0,15% |
|  | Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ± 5% |
|  | Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | Squadrate ISO 13006 - ±0,3% (±0,8 mm) | ± 0,1% |
|  | Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам | ISO-10545-2 | Squadrate ISO 13006 - ±0,3% (±1,5 mm) | ± 0,2% |
|  | Плоскостность (изгиб центра / изгиб кромки / перекося) | ISO-10545-2 | Squadrate ISO 13006 - ±0,4% (±1,8 mm) | ± 0,35% |

| | | | | |
|---|---|----------------|---|---|
|  | Качество поверхности | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / min. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Масса поглощаемой воды, процент | ISO-10545-3 | E≤0,5% | average value 0,08% |
|  | Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | ISO-10545-6 | <175 mm ³ | average value 140 mm ³ |
|  | Стойкость к тепловым перепадам | ISO-10545-9 | - | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Морозостойкость | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | UHA |
|  | Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | ULA |
|  | Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов | ISO-10545-13 | UB minimo / UB minimum / UB minimum / UB mindestens / UB minimo | UA |
|  | Стойкость к образованию пятен | ISO-10545-14 | - | 4 |
|  | Стойкость к скольжению при хождении в обуви | DIN-51130:2010 | - | R11 |
|  | Сопротивление скольжению материала при хождении босиком | DIN-51097 | - | Cl. A+B+C |
|  | Разрушающее усилие, Н (толщ. >= 7,5 мм) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 14000 N |
|  | Прочность на изгиб, Н/мм ² | ISO-10545-4 | >35 N/mm ² | average value 52 N/mm ² |
|  | Динамический коэффициент трения (раздел 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet |

Примечания:

Для получения наилучшего результата укладки Florim рекомендует соблюдать шов шириной 2 мм при укладке одного формата и 3 мм при использовании нескольких форматов.

Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

Copyright © 2013 Florim S.p.A. SB a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PI/CF 01265320364