











4,30 mm / GLAS

Standardwert	Prüfmethode	Referenzwert	Wertangabe
 Aufgenommene Wassermenge in Prozenten	ISO-10545-3	-	0 %
 Abriebfestigkeit glasierter Fliesen	ISO-10545-7	-	5 (test on Extra Light - White)
 Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO-10545-8	-	9,1 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Widerstand gegen Haarriss von glasierten Fliesen	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen	ISO-10545-13	-	GLA - ULA
 Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen	ISO-10545-13	-	GHA - UHA
 Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO-10545-13	-	GA - UA
 Fleckenabweisend	ISO-10545-14	-	5
 Farbbeständigkeit	DIN-51094	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Rutschfestigkeit barfuß	DIN-51097	-	Cl. A + B + C