











4,30 mm / VIDRIO

Referencia norma	Método de ensayo	Valor de referencia	Valor declarado
 Masa de agua absorbida, en tanto por ciento	ISO-10545-3	-	0 %
 Resistencia a la abrasión de las baldosas esmaltadas	ISO-10545-7	-	5 (test on Extra Light - White)
 Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO-10545-8	-	9,1 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistencia al cuarteado de los azulejos esmaltados	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis	ISO-10545-13	-	GLA - ULA
 Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	ISO-10545-13	-	GHA - UHA
 Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina	ISO-10545-13	-	GA - UA
 Resistencia a las manchas	ISO-10545-14	-	5
 Resistencia de los colores a la luz	DIN-51094	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Resistencia al deslizamiento con pies descalzos	DIN-51097	-	Cl. A + B + C