











4,30 mm / VETRO

Norma di riferimento	Metodo di prova	Valore di riferimento norma	Valore dichiarato
 Massa d'acqua assorbita, in percento	ISO-10545-3	-	0 %
 Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate	ISO-10545-7	-	5 (test on Extra Light - White)
 Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO-10545-8	-	9,1 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali	ISO-10545-13	-	GLA - ULA
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali	ISO-10545-13	-	GHA - UHA
 Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina	ISO-10545-13	-	GA - UA
 Resistenza alle macchie	ISO-10545-14	-	5
 Resistenza dei colori alla luce	DIN-51094	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	DIN-51097	-	Cl. A + B + C