














10,00 mm / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

| | Norma di riferimento E.N. 14411 - Appendice G. Gruppo Bla. GL | Metodo di prova | Valore di riferimento norma | Valore dichiarato |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ±0,15% |
|  | Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ±5% |
|  | Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ±0,1% |
|  | Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ±0,2% |
|  | Planarità (curvatura del centro / curvatura dello spigolo / svergolamento) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,35% |
|  | Qualità della superficie | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Massa d'acqua assorbita, in percento | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Forza di rottura in N (sp. >= 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥1300 Newton | average value 3200 N |
|  | Resistenza a flessione in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 50 N/mm2 |
|  | Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | Cl. 3 (Black); Cl. 4 |
|  | Resistenza alle macchie | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | Cl. 4 |
|  | Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLB |
|  | Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB mínimo | GA |

| | | | | |
|---|--|----------------|---|--|
|  | Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLA STRUTTURATA |
|  | Coefficiente di attrito dinamico (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet STRUTTURATA |
|  | Coefficiente di attrito dinamico (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet MATTE |
|  | Resistenza al gelo | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | DIN-51097 | - | Cl. A+B+C STRUTTURATA |
|  | Resistenza allo scivolamento a piedi calzati | DIN-51130:2010 | - | R11 STRUTTURATA |

Note:







Per un effetto ottimale della posa, Florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.











Copyright © 2013 Florim Ceramiche S.P.A. a socio unico.
Sede Legale: Via Canaletto 24, 41042 Fiorano Modenese.
Reg. Imprese di Modena Nr. 01265320364.
Capitale Sociale i.v. Euro 50.000.000 PIVCF 01265320364

FLORIM

Rex / I Travertini di Rex

6,00 mm / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

| | Norma di riferimento E.N. 14411 . Appendice G. Gruppo Bla. GL | Metodo di prova | Valore di riferimento norma | Valore dichiarato |
|---|--|-----------------|---|---|
|  | Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±0,6% (±2 mm) | ±0,15% |
|  | Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione | ISO-10545-2 | ±5% (±0,5 mm) | ±5% |
|  | Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±1,5 mm) | ±0,1% |
|  | Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2 mm) | ±0,2% |
|  | Qualità della superficie | ISO-10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren / mín. el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOTBETCTBYET |
|  | Planarità (curvatura del centro / curvatura dello spigolo / svergolamento) | ISO-10545-2 | ±0,5% (±2mm) | ±0,2% |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|
|  | Massa d'acqua assorbita, in percento | ISO-10545-3 | E<0,5% | average value 0,08% |
|  | Forza di rottura in N (sp. < 7,5 mm) | ISO-10545-4 | ≥700 Newton | average value 1350 N * |
|  | Resistenza a flessione in N/mm2 | ISO-10545-4 | >35 N/mm2 | average value 52 N/mm2 * |
|  | Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate | ISO-10545-7 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | Cl. 3 (Black); Cl. 4 |
|  | Resistenza alle macchie | ISO-10545-14 | classe 3 minimo / class 3 minimum / classe 3 minimum / klasse 3 mindestens / classe 3 mínimo | Cl. 4 |
|  | Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali | ISO-10545-13 | Come dichiarato dal produttore / See manufacturer's declaration / Selon déclaration du producteur / Entsprechend der Herstellerangaben / Tal como declara el fabricante | GLB |
|  | Resistenza ai prod. Chimici di uso domestico ed additivi per piscina | ISO-10545-13 | GB minimo / GB minimum / GB minimum / GB mindestens / GB mínimo | GA |
|  | Coefficiente di attrito dinamico (section 9.6 ANSI A 137.1 2012) | DCOF | >0,42 wet | >0,42 wet MATTE |
|  | Resistenza al gelo | ISO-10545-12 | Richiesta / Required / Requisite / Gefordert / Requerida | RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ |
|  | Rilascio di sostanze pericolose | DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004 | Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro / Declared value for gl surfaces used on worktops / valeur déclarée Pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / angegebenener wert für Gl oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / valor declarado Para acabados gl utilizados para superficies de trabajo / заявленное Значение для глазурованных поверхностей, с использованием на рабочих столах | CONFORME / CONFORMING / CONFORME / KONFORM / CONFORME / COOТBETCTBYET |

Note:

Per un effetto ottimale della posa, Florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.

* Test effettuato su formato 80x80cm