

4,30 mm / СТЕКЛО

стандарт	метод испытания	требование	Результаты тестов
 Масса поглощаемой воды, процент	ISO-10545-3	-	0 %
 Стойкость к истиранию глазурированной плитки	ISO-10545-7	-	5 (test on Extra Light - White)
 Коэффициент линейного теплового расширения	ISO-10545-8	-	9,1 *10-6 °C-1
 Стойкость к образованию кракелюр на глазурированной плитке	ISO-10545-11	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	ISO-10545-13	-	GLA - ULA
 Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	ISO-10545-13	-	GHA - UHA
 Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	ISO-10545-13	-	GA - UA
 Стойкость к образованию пятен	ISO-10545-14	-	5
 Светостойкость цветов	DIN-51094	-	RESISTE / RESISTANT / RÉSISTE / ERFÜLLT / RESISTE / УСТОЙЧИВ
 Сопротивление скольжению материала при хождении босиком	DIN-51097	-	Cl. A + B + C